



BABILIT® V-HAG

Vorbehandlung – Haftgrund für Vergussmassen und BABILIT® FBK

Anforderungen

BABILIT® V-HAG erfüllt die Anforderungen der „Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen“ (TL Fug-StB 15) und die der „Schweizerischen Normenvereinigung“ für Voranstrichstoffe (SNV 671 625a) sowie die EN 14188-4, Typ PRH.

Vorschriften

ZTV Fug-StB 15 beachten.

Merkmale

- gute Klebkraft auf nahezu allen Untergründen, insbesondere an Asphalt- und Betonflanken
- schnelle Trocknung, dabei hohe Staubburchdringung
- resistent gegen wässrige Lösungen, Salze, verdünnte Säuren u. a.
- dünnflüssig, daher leicht und gleichmäßig zu verarbeiten

Verarbeitung

a) Witterung

Die vorbehandelten Fugen dürfen nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur des Bauteiles von über 0 °C vergossen werden.

a) Vorbereitende Arbeiten

Die zu vergießenden Fugen sind nach Erfordernis mit Pressluft sauber auszublasen oder mit einer Bürstenmaschine zu reinigen. Dabei auf eine räumliche Trennung zwischen Reinigungs- und Vergussarbeiten achten. Für eine künstliche Trocknung oder Vorwärmung des Füllraumes sind gegebenenfalls mit Druck arbeitende Heißluftgeräte einzusetzen.

b) Applikation des Voranstriches

Der Voranstrich hat die Aufgabe, den an Fugenflanken haftenden Staub zu binden und eine festhaftende Schicht zu bilden, die sich später mit der eingebrachten Fugenmasse verankert. **BABILIT® V-HAG** kann gesprüht oder gepinselt werden. Das Voranstrichmittel muss die Flanken des Füllraumes filmbildend vollständig bedecken. Es ist zu empfehlen, auf beiden Seiten der Fuge zusätzlich Streifen von etwa 1 cm Breite auf der Oberfläche mit vorzustreichen. Es darf nur so viel Voranstrichmittel verwendet werden, dass sich am Boden des Fugenraumes kein Material ansammelt.

c) Vergießen der Fugen

Bevor die Fugenmasse in die Fuge eingebracht wird, muss der Voranstrich abgetrocknet sein. Dazu sollte **BABILIT® V-HAG** bei Berührung mit dem Finger wischfest sein. Der Verguss sollte unmittelbar nach dem Trocknen des Primers erfolgen. Eine Verunreinigung des abgetrockneten Primers mit Staub oder Wasser ist zu vermeiden, da dies zu einer Herabsetzung der Haftung zwischen Fugenflanke und Vergussmasse führen kann.

Materialverbrauch

Der Bedarf an Voranstrichmittel richtet sich nach dem Bedarf an Fugenmasse und beträgt ca. 3 % der einzubringenden Fugenmasse.

Lagerung

Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferform

Weißblechkanister 10 Liter und 30 Liter, Sprühdose 600 ml (12 Stück im Karton)

Reinigungsmittel

Geräte: Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Wichtiger Hinweis

Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten. Es enthält sicherheitsrelevante Informationen insbesondere zu Lagerung, Transport und Umgang mit **BABILIT® V-HAG**.

UFI: RYEC-EUUY-8D6N-J78C

